

Gebräuchliche Feingehalte in Karat bei Gold

Karat	Handelsbezeichnungen	<u>Gewichtsprozent</u> Gold [%]	Dichte [g/cm ³]
24	Gold 999 <i>Feingold</i> <i>Fine Gold</i> <i>Pure Gold</i> <i>Chuk Kam</i>	99,99	19,3
23,2	Gold 965 <i>Thaigold</i>	96,5	
22	Gold 916 <i>Crown Gold</i> England, Südafrika	91,67	
21,6	Gold 900 <i>Münzgold</i>	90,0	17,5
21	Gold 875 Arabische Länder	87,5	
18	Gold 750	75,0	15,1 – 15,9
14	Gold 585	58,5	13,1 – 13,6
9	Gold 375	37,5	ca. 11,2
8	Gold 333	33,33	10,5 – 10,9